Enduit de rebouchage rapide

Intérieur

Définition

- Enduit de rebouchage en poudre à prise rapide 30 minutes

Destination

- Tous travaux en intérieur
- Sur plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, terre cuite, briques, anciennes peintures, carrelages

Propriété

- Temps de séchage réduit
- Adhérence exceptionnelle
- Mise en peinture rapide
- Applicable en toutes épaisseurs
- Sans retrait après séchage

Mode d'emploi

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer en extérieur
- Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir
- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C
- Contient du ciment. Produit étiqueté Xi irritant.
- Respecter les précautions d'emploi ainsi que les phrases de sécurité figurant sur l'emballage

Préparation des supports :

- Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage
- Ouvrir, biseauter et dépoussiérer correctement les fissures
- Lessiver et rincer les anciens supports (carrelage, peintures…)

Application :

- L'application se fait au couteau à enduire

Caractéristiques techniques

Composition et aspect :

Enduit en poudre à base de plâtre, ciments spéciaux, carbonate de calcium, résine, fibres de cellulose et divers adjuvants

Caractéristiques techniques :

- Granulométrie : très fine. Temps de prise : 35 à 45 min. Epaisseur d'application : toutes épaisseur
- Temps de durcissement : de 1 à 2 h. Redoublement : 3 h (dépend des conditions d'application)
- Adhérence conforme à la norme NFT 30 608. pH : neutre

Consommation :

Environ 1 kg/m^2/mm d'épaisseur

Taux de gâchage :

Environ 6 L d'eau par sac de 15 kg

Temps de séchage :

- Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application
- Il sèche très rapidement, un redoublement est possible environ 3h après l'application de la première passe dans des conditions normales

Conservation et stockage :

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité

Classification :

- AFNOR : Famille III - Classe 3
- Conforme à la norme : NF T 30.608

Lieu de fabrication :

France

Conditionnement	Gencod	Référence
Sac 5 kg	3479271066249	TPLP A0 4221
Sac 15 kg	3479271066256	TPLP A0 4222